



スクリーン印刷用インキ

ABS (蒸発乾燥型)

ABS 成形品に強力に密着し、硬度も優れた蒸発乾燥型インキです。また、ビニエイトと比較して光沢のある美しい仕上がりが得られます。

特 徴

- ABS 樹脂に特化した設計で、ABS 材に対する密着性が極めて良好です。
- インキ切れが良く、シャープなエッジの平滑な仕上がりになります。
- セミグロス～グロス調の仕上がりになります。(色により、光沢度の違いがあります。)
- 耐アルコール性をはじめ、酸、アルカリなどへの高い耐性を持つ塗膜を形成します。
- 1 液蒸発乾燥インキでは最高クラスの高い皮膜硬度を有します。

用 途

- ABS
- アクリル
- AS 等々

標 準 色

- 7 色
白・黒・メジューム・7H 赤・青・群青・7H 黄

乾 燥

- 自然乾燥 常温 (25℃) × 24Hr
- 指触乾燥 5～10 分

希 釈 剤

- エイトソルベント 特速乾
- エイトソルベント 標準
- エイトソルベント 遅乾
- N G S ソルベント 速乾
- N G S ソルベント 標準
- N G S ソルベント 遅乾

塗膜性能

色：黒 乾燥条件：常温×72Hr 印刷素地：PMMA

試験項目	試験内容	結果
耐摩耗性	500g 荷重ガーゼラビング往復回数	100 回（目視で有意差なし）
耐アルコール性	500g 荷重メタノールラビング往復回数	100 回（目視で有意差なし）
耐油性	500g 荷重日清キャノーラ油ラビング往復回数	100 回（目視で有意差なし）
耐洗剤性	500g 荷重マジックリンラビング往復回数	100 回（目視で有意差なし）
耐水性	水道水中 168 時間浸漬	クロスカット 100/100
耐酸性	10% H_2SO_4 中 24 時間浸漬	クロスカット 100/100
耐アルカリ性	5% NaOH 中 24 時間浸漬	クロスカット 100/100
鉛筆硬度	三菱鉛筆（ユニ）	4H

※上記の試験は実験値であり、保証値ではありません。