



カラーガイド

色		隠蔽性	耐候性	インキ タイプ	備 考
チタンイエロー黄		大	5	E・F	隠蔽力がある青味の黄色 白味が強い 顔料比重が大きいため攪拌推奨
2GL黄		小	4	E・A・N・P M・S・U	青味の綺麗な黄色 カラー分解に使用可能
8G黄		透	4	E・M・U	透明度が抜群な青味の黄色 カラー分解に使用可能
青黄		大	4	E・ET・P GM・G・FR	隠蔽力がある青味の黄色 艶感はマット P, GM, G, FRは無鉛青系黄の表示
7H黄		大	5	E・A・N・P M・H・S・U	隠蔽力がある赤味の黄色 UはHD黄の表示
2RL黄		透	5	E・N・P G・U	透明度が抜群な赤味の黄色
赤黄		大	4	E・ET	隠蔽力がある赤味の黄色 艶感はマット
無鉛黄		中	2	E・F	求めやすい価格 耐候性を必要としない用途向け
GR橙		大	5	E・F・P G・S・U	艶が綺麗な鮮やかな橙色 耐候性が抜群
オレンジ		大	3	E・F・P	艶消し調の赤味の橙色 GR橙と比較し求めやすい価格
金赤		小	2	E・F・N	黄味の強い赤色 求めやすい価格 耐候性を必要としない用途向け
GG赤		大	5	E・F・N P・S・U	艶が綺麗な隠蔽力のある赤色 耐候性が抜群
7H赤		大	4	E・A・F N・P・GM M・G・S	隠蔽力がある赤 隠蔽性、耐候性、 価格のバランスがいい
BL赤		透	4	E・F・M G・U	透明度が抜群な赤色
赤		中	2	E・ET・A	黄味のある赤色 求めやすい価格 耐候性を必要としない用途向け
ルビー赤		中	5	E・S	青味のある鮮やかな赤色
マゼンター赤		小	5	E・F・N・P G・S・U	青味の強い独特な赤色 カラー分解に使用可能
紅		小	2	E・N・G	青味のある赤色 求めやすい価格 耐候性を必要としない用途向け

印刷条件 インキ：ビニエイト+ (NGSソルベント 標準 15%希釈) 生地：白塩ビシート(右1/4下地黒) メッシュ：T250

色		隠蔽性	耐候性	インキ タイプ	備 考
8G緑		小	5	E・N・FR H・S・U	黄味の強い鮮やかな緑色 高い透明度
特緑		小	5	E・F・N P・GM・M GL・S・U	青味の強い鮮やかな緑色
緑		大	5	E・ET・F P・GM・G	隠蔽力が高い緑色 艶感はマット 顔料比重が大きいため攪拌推奨
浅葱		中	5	E	黄味の強い水色 顔料比重が大きいため攪拌推奨
N青		小	5	E・ET・F N・S・U	一般的な青色 高い透明度 カラー分解に使用可能
PL青		小	5	E・P・U	濃色の独特な赤みの青色 高い透明度
群青		小	3	E・A・F・N P・GM・FR M・G・S	赤味のある綺麗な青色 艶感マット ※耐酸性が悪い 顔料比重が大きいため攪拌推奨
紫		小	5	E・A・F N・P・M G・S・U	鮮やかな紫色
BY茶		特大	5	E・N P・S	隠蔽力、耐候性が良い茶色 求めやすい価格 顔料比重が大きいため攪拌推奨
黒		大	5	全	艶の綺麗な黒色 漆黒の黒色
T黒		特大	4	E・F M・P	1回刷りで不透明黒印刷 艶感マット ㊦T黒と比較し隠蔽がしやすい
㊦T黒		特大	4	E	1回刷りで不透明黒印刷 艶感マット ピンホールが発生しにくい
特白		中	5	全	E以外は白の表示 顔料比重が大きいため攪拌推奨
㊦白		大	5	E・ET・N・P GM・M・H	㊦白を混合すると更に隠蔽性向上 GMはコンク白、Mは800白の表示 顔料比重が大きいため攪拌推奨
㊦電飾白		小	5	E	電飾看板の裏打ち白 点燈時の透視が純白 顔料比重が大きいため攪拌推奨
亜鉛華白		小	3	E	白色度が高い白色 顔料比重が大きいため攪拌推奨
メジウム				全	
艶消メジウム				E	

蛍光色				
色		耐候性	インキタイプ	
蛍光白		1	E・3A	
蛍光黄		1	E・3A	
蛍光黄橙		1	E・3A	
蛍光橙		1	E・3A	
蛍光赤橙		1	E・3A	
蛍光赤		1	E・3A	
蛍光桃		1	E・3A	
蛍光緑		2	E・3A	
蛍光青		2	E・3A	

蛍光色は蛍光顔料単体での販売あり
 蛍光顔料の推奨添加量は50~60wt%
 粒径 3.5~4.5μm

メタリック／パール			
色		粒径 [μ]	備 考
銀ペースト		20 以下	添加量10~20% リーフィンク アルミペースト
アルミペースト RC17		17	添加量10~20% 樹脂コーティング
アルミペースト RC30		30	添加量10~20% 樹脂コーティング
不変金粉 青金		25	添加量3~30% 耐蝕、耐薬品 耐熱性真鍮粉
不変金粉 赤金		25	添加量3~30% 耐蝕、耐薬品 耐熱性真鍮粉
パールTi100		10 ~40	添加量20~30% パール顔料

ビニエイト+メジウム：メタリック／パール=100：15

耐候性	
耐候性区分	屋外曝露
5	3 年 半年～1 年 1 ヶ月以下
4	
3	
2	
1	

※この表の表記は試験値であり保証値ではありません。

※耐候性はインキタイプにより大きく変動します。

(耐候性区分は相対的に比較して下さい。)

※印刷されたインキ膜厚と、印刷物が使用される条件により著しく異なります。

※実際に屋外に出す場合には生地の影響を大きく受けます。(生地の熱の持ち方や生地の劣化など)

※日照が強い地域や夏期においては上表の目安よりも屋外曝露可能期間が短くなります。

インキタイプ

ビニエイト+	_____	E
エイト特別+	_____	ET
ABS	_____	A
フジロン	_____	F
AAA	_____	3A
NMS-A	_____	N
POP'N	_____	P
ゴム	_____	GM
フレッシュ	_____	FR
メリトン	_____	M
ガラス	_____	G
ハイキット	_____	H
SG	_____	S
UV	_____	U

※各色インキタイプ欄に記載されていない商品が必要な場合はご相談ください。

※艶感はインキタイプによって変わります。

※ビニエイト+ は艶消インキもできます。

※AAAの“色のごあんない”は別にございます。